

石灰粉刷浆

Badigeon à la Chaux



Nature et Harmonie®石灰粉刷浆是一种天然的生态型装修涂料，有着很高的环境质量等级，可用于室内或室外使用。具有天然的防霉、杀菌和抗微生物功能，此涂料重现了原始墙面的特性和内在特征。作为一种经精炼的淡色涂料，拥有优雅的亚光外观和矿物质结构，石灰粉刷浆在向您提供更多的装修选择的同时，将使您的墙面更具立体感和深度。

1. 性能

不含溶剂的装修涂料。
不含 VOC（挥发性有机化合物），
不含甲醛。
适用于内墙-外墙。
白色或浅色。
即用型。
覆盖力强。
装饰性强。
无味。
干燥快速且使用方便。
抗微生物、杀菌和防霉。
抗酸雨。
微孔结构，使基材可透气，可较好的调节湿度。

2. 基材

内墙-外墙：石膏、石膏板、石膏纤维板（Fermacell®）、矿物抹灰层和灰泥层、石灰抹灰层、矿物基材（石料、焙烧土）、混凝土、石灰复古涂料、带纹路的墙纸、绘图墙纸、纤维涂层、玻璃布景、已粉刷过且涂层附着良好的亚光原底层。
基材必须吸水、干净、干燥、无灰且没有油剂（如有必要，使用 Nature et Harmonie®稀释剂清洗）。不可用于金属基材、PVC（聚氯乙烯）或高光涂层上。

3. 基材的处理

除去溶于水的原涂层（石灰涂层或胶土层）。除去所有可对基材的附着力产生影响的涂层的残余物。生漆和其它油性涂料，因其具有光滑且不能吸收的特性，必须打磨并进行仔细清除。
室内使用时，优先使用 Nature et Harmonie®白色无机环保涂料涂层。
室外使用时，在使用前需用清洁的水使基材充分潮湿。必要时可在喷涂之日重新进行此操作。

4. 涂刷

如有可能，请在使用前用电动混合器进行充分混合。
涂刷温度：8°C 至 30°C。根据待涂刷面的情况，使用天然鬃刷、尖头圆刷、漆木纹用刷、大刷或海绵刷涂刷两层石灰粉刷浆层。
第一层涂层可按照中等吸收度的基材用

5%至 10%的水，多孔基材使用 15%的原则进行稀释。第二层涂层根据待处理面结构的影响，最高用 5%的水进行稀释。第一层涂层竖直涂刷，第二层涂层水平涂刷以避免涂层过厚。在室外使用时，需使用一层竖直涂刷层作为收尾，以便于雨水的流动。刷子的品牌和颜色的色调必须与涂料的类型特点相适应。为了有利于得到复古风格的色彩效果，粉刷浆可用海绵进行涂刷。近似于水彩的装饰性色调将会呈现出浅色叠加的效果。请不要在大风或高温（温度高于 30°C）、雨天、有雾或相对湿度超过 85%的情况下进行涂刷。

5. 颜色

调色机可以调制所有颜色。参考样品颜色卡（Nuancier l'Atelier Couleur®）。立即可用的 40 色样品卡。
Nature et Harmonie®白色石灰粉刷浆可与无毒 Nature et Harmonie®矿物颜料系列颜料配合使用。
在精心混合白色石灰粉刷浆前，将其浸入水中数分钟并仔细进行搅动。
注：对于鲜艳的色彩（亮蓝、锈红等等），必须特别仔细地定期进行有规律的涂刷。

6. 涂刷工具

根据施工面的情况，选择天然鬃刷、圆头刷、漆木纹用刷、大刷、海绵刷、滚筒刷。

7. 稀释

用水稀释

8. 工具的清洗

在使用后立即用肥皂水清洗工具

9. 干燥时间

20°C 时，无粉尘时，约 2 小时可干燥，约 24 小时后复涂。最终颜色在数天后方可显现，其机械性能在约 2 个月后可达到要求。

10. 每层用量

1 升可涂 4 至 6 m²

11. 包装

2.5L - 5L - 10L - 15L

12. 保存

自生产之日起，在其未开封的原始包装内，且放置于阴凉干燥、避免结冰处时，对于白色粉刷浆为 12 个月，对于浅色粉刷浆为 3 至 6 个月。

13. 挥发性有机化合物 (VOC)、HAV 和 CMR

符合欧洲议会和理事会指令 2004/42/CE 的要求 液相 Ac 含量：40 g/l。
欧盟环保标签标准：15 g/l。
本产品最多含有 1 g/l 的挥发性有机化合物。

本产品不含 HAV（挥发性芳香烃）。
本产品不含 CMR（致癌性、致畸性和生殖毒性物质）。
符合欧盟环保标签，HQE 标签（优质环保）。

14. 成分

水、碳酸钙、富石灰、钛白粉、矿物颜料、胶乳、纤维素、约 0,1% 的防腐剂。

15. 使用注意事项：

虽然本品采用环保无毒材料制造，但仍然请使其远离儿童并不要倒入排水系统中。在涂刷时请保持通风。由于有石灰存在，请对眼睛和皮肤加以保护。在涂刷时请保持通风。