PROPRIÉTÉS · La Cira Cràma Durcissanta Nature et Harmonie® est le véritable produit de beauté des matières naturelles (bois, liège, linoléum, parquet, terre cuite non-émaillée...). Elle est spécialement destinée à la finition des revêtements intérieurs préalablement impréanés à l'Huile Dure Nature et Harmonie®, Incolore, microporeuse et facile d'application, cette cire de haute qualité, respecte, embellit et préserve les sols naturels. Elle protège des contacts accidentels avec l'eau. Sa haute teneur en cire dure de carnauba permet d'obtenir une belle finition veloutée particulièrement résistante, durable et agréable. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

RENDEMENT PAR COUCHE: 20 à 30 m²/L Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

CONSERVATION: 2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur.

GESTION DES DÉCHETS: Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35 E-mail: info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

COMPOSITION: Huile de lin huile de lin cuite, huile de soia, cire dure, cire de carnauba, isoparaffine, retardateur de peau sans oxime, siccatif sans plomb.

MATÉRIEL D'APPLICATION : mèche de coton, chiffon de coton, brosse souple. éponge grattante, circuse lustreuse. Lustrage : chiffon de laine ou machine monobrosse avec pad blanc.

NETTOYAGE DES OUTILS : Après emploi. Diluants Nature et Harmonie®.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Pour de plus amples renseignements. consulter la fiche technique de la Cire Crème Durcissante Nature et Harmonie ®.

ISO 16000







CIRE CRÈME DURCISSANTE Intérieur

MODE D'EMPLOI: Mélanger avant emploi. Température d'application : 12 à 30° C. Le support doit être stable, propre. sec. dépoussiéré, exempt de taches et préalablement impréané à l'Huile Dure. Sur bois neuf ou ancien, éliminer soigneusement les anciennes finitions par poncage ou par décirage puis appliquer 2 à 3 couches d'Huile Dure

de cire très fines et régulières à l'aide de mèche de coton d'un chiffon non pelucheux, d'une éponge grattante ou d'une cireuse lustreuse. Travailler la cire en mouvements circulaires puis dans le sens de la fibre jusqu'à l'obtention d'une surface parfaitement lisse et sèche au toucher. Après environ 2 heures, lustrer manuellement avec un chiffon de laine ou à l'aide d'une machine monobrosse munie d'un pad blanc pour un lustrage rapide et efficace. Respecter le temps de séchage entre les couches.

DILUTION: Ne pas diluer.

TEMPS DE SÉCHAGE : A 20° C. recouvrable après environ 24 heures. Résistance définitive atteinte après environ 10 à 15 jours. Lustrer après environ 2 heures.

PRÉCAUTION D'EMPLOI · Aérer pendant l'application. Faire sécher les chiffons à l'air ou les conserver dans un récipient métallique bien fermé. H226 Liquide et vapeurs inflammables, EUH066 L'exposition répétée peut proyoguer dessèchement ou gercures de la peau. P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des **Application**: Appliquer 1 à 2 couches étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer, P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des veux/du visage. P301+P310 en cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P303+ P361+P353 en cas de contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher, P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.



conforme à la norme sécurité des jouets

2,51

