

COLLE CARRELAGE Intérieur - Extérieur **PROPRIÉTÉS :** Sans odeur, sans COV et sans formaldéhyde, la Colle Carrelage Nature et Harmonie®, fabriquée à partir d'une sélection de composants respectueux de l'environnement et de la santé, convient pour la pose de tout carrelage (céramique, terre cuite, carreaux émaillés, pierres naturelles, émaux mosaïques, faïences...) sur sols et murs intérieurs ou extérieurs, neufs ou anciens. Blanche, d'application facile et d'une excellente adhérence, cette colle résiste à des températures extrêmes (-30°C à +70°C) ainsi qu'à l'immersion dans l'eau. De plus, elle permet au support de continuer à respirer tout en régulant l'humidité. Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol, elle peut être également employée sur chape anhydrite après application d'un primaire spécial chape anhydrite.

CLASSIFICATION EUROPÉENNE : EN 12004. Mortier colle classe C2 (adhérence améliorée). Adhérence initiale ≥ 1 N/mm².

SUPPORTS: Usage intérieur et extérieur.

Sols: chape ciment, dalle flottante, plancher chauffant (hors plancher rayonnant électrique), chape anhydrite, chape sèche, dalle béton... Murs: plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, enduit minéral, béton. béton cellulaire...

CONSOMMATION : Carrelage mural : 1 à 2 kg/m². Carrelage sol : 3 à 6 kg/m². Rendement variable selon le format du carreau, le mode d'encollage et le choix du crantage.

CONSERVATION : Minimum 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

GESTION DES DÉCHETS : Les déchets durcis doivent être déposés dans une déchetterie.

COMPOSITION: Sable de quartz, poudre de marbre, ciment blanc, latex, cellulose.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche technique de la Colle Carrelage Nature et Harmonie®.

ISO 16000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MODE D'EMPLOI : Température d'application : 8°C à 30°C.

Ne jamais appliquer sur un sol chaud. Arrêter le chauffage par le sol au moins 24 heures avant la mise en œuvre.

Appliquer la Colle Carrelage à l'aide d'un peigne à colle ou d'une spatule crantée. Choix du crantage selon la planéité du support, le format du carrelage et le mode d'encollage. Un double encollage est conseillé pour les carreaux de dimension supérieure à 30 x 30 cm.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Eliminer soigneusement les anciennes peintures, traces de colle et laitances de béton. Reboucher les trous et réagréer si nécessaire. Sur support propre, stable, sec, dur, adhérent et dépoussiéré, appliquer préalablement 1 couche de Primaire Spécial Sol à la brosse ou au rouleau et attendre 24 heures.

PRÉPARATION DU PRODUIT: Préparer la quantité d'eau (environ 5 à 7,5 l pour 25 kg) dans un récipient propre puis verser progressivement la Colle Carrelage tout en mélangeant à l'aide d'un mélangeur à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte lisse et sans grumeaux. Laisser reposer 5 minutes avant utilisation.

TEMPS D'UTILISATION: Environ 4 heures.

DÉLAI D'AJUSTABILITÉ: Environ 15 minutes.

DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS: À l'eau.

TEMPS DE SÉCHAGE : Environ 24 heures. Temps de séchage variable selon la température, l'humidité ambiante et la quantité de colle. Mise en œuvre des joints et mise en circulation modérée après 24 heures

PRÉCAUTION D'EMPLOI: DANGER: ce produit contient du ciment blanc Portland (CE 266-043-4). H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H335 Peut irriter les voies respiratoires. P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Eviter de respirer les poussières. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P302+P352 En cas de contact avec la peau: laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P310 Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P333+P313 En cas d'irritation ou d'érruption cutanée: consulter un médecin.







Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35 E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

25kg