

BADIGEON À LA CHAUX BLANC OU TEINTÉ

Intérieur - Extérieur

Nature
et
Harmonie



Le Badigeon à la Chaux Nature et Harmonie® est une peinture décorative minérale pour les murs intérieurs et extérieurs. Son aspect mat, légèrement nuancé et texturé, renoue avec la tradition et l'authenticité des murs d'antan. Blanc ou teinté, sans odeur, sans solvant et sans COV, il offre un très bon pouvoir couvrant et des possibilités décoratives variées. Microporeux, il permet une bonne régulation de l'hygrométrie. Facile à appliquer, il apporte relief et profondeur aux finitions à l'ancienne.

1. PROPRIÉTÉS

- Peinture décorative minérale prête à l'emploi, pour l'intérieur et l'extérieur.
- Blanc ou teinté aspect mat structuré et nuancé.
- Sans odeur, sans solvant, sans COV ni formaldéhyde.
- Très bon pouvoir couvrant et garnissant.
- Séchage rapide et application facile.
- Résistant aux pluies acides.
- Microporeux, il permet une bonne régulation de l'hygrométrie.
- Classification AFNOR : NF T 30-808 Famille I Classe 1a.

2. SUPPORTS

Intérieur - Extérieur : plâtre, plaques de plâtre, Fermacell®, enduits et crépis minéraux, enduit à la chaux, supports minéraux (pierres, terres cuites), béton, anciennes peintures à la chaux, papier ingrain, papier à peindre, enduits fibreux, toile de verre, ancien fond peint d'aspect mat et bien adhérent. Le support doit être absorbant, propre, sec, dépourvu de taches de graisse (si nécessaire nettoyer avec le Diluant Nature et Harmonie®. Ne pas appliquer sur supports métalliques, PVC ou peinture d'aspect brillant.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Éliminer les anciennes peintures solubles à l'eau (peinture à la chaux ou à la colle). Éliminer tous restes de peinture présentant des problèmes d'adhérence au support. Les laques et autres peintures à l'huile en raison de leur caractère lisse et non absorbant doivent être poncées puis soigneusement dépolies. À l'intérieur, appliquer de préférence une couche de Peinture Dispersion Bio-Blanche Nature et Harmonie®. À l'extérieur, humidifier abondamment le support avec de l'eau propre la veille de l'application. Renouveler l'opération le jour de l'application si nécessaire.

4. APPLICATION

Bien mélanger avant emploi si possible à l'aide d'un mélangeur électrique. Température d'application : 8°C à 30°C. Appliquer deux couches de Badigeon à la Chaux selon l'aspect recherché, à l'aide d'une brosse en soie naturelle, d'un pinceau à rechampir, d'une brosse spalter, d'une brosse large ou d'une éponge. La première couche peut-être diluée à raison de 5 % à 10 % d'eau pour les supports moyennement absorbants et jusqu'à 15 % pour les supports très poreux. La deuxième couche peut-être diluée à hauteur de 5 % d'eau selon l'effet structuré recherché. Appliquer la première couche verticalement et la seconde horizontalement en évitant les surcharges. À l'extérieur, il conviendra de terminer par une couche à la verticale afin de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie. Les marques de pinceau et les nuances de couleur sont inévitables et caractérisent ce type de peinture. Afin de favoriser les effets chromatiques à l'ancienne, le badigeon peut être appliqué à l'éponge de mer. Des nuances décoratives se rapprochant de l'aquarelle seront obtenues en superposant les teintes diluées. Ne pas appliquer par vent violent ou par forte chaleur (température supérieure à 30°C), par temps de pluie, de brouillard ou lorsque l'humidité relative dépasse 85%.

5. TEINTES

Toute teinte possible à la machine à teinter. Nuancier l'Atelier Couleur®. Nuancier de 40 teintes prêtes à l'emploi Le Badigeon à la Chaux blanc Nature et Harmonie® peut-être teinté avec la collection de Pigments Minéraux non-toxiques Nature et Harmonie®. Avant de mélanger soigneusement les Pigments au Badigeon à la Chaux, les faire tremper quelques minutes dans de l'eau en remuant soigneusement. Remarque : pour les teintes très intenses (bleu et violet ultramarine, oxyde rouge...), l'application doit être particulièrement soignée et régulière.

6. MATÉRIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect recherché, brosse en soie naturelle, brosse ronde, brosse spalter, brosse large, éponge, rouleau.

7. DILUTION

Dilution à l'eau.

8. NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

9. TEMPS DE SÉCHAGE

À 20° C, hors poussière après environ 2 heures, sec et recouvrable après environ 24 heures. La teinte définitive n'est obtenue qu'après quelques jours et les performances mécaniques sont atteintes après environ 2 mois.

10. RENDEMENT PAR COUCHE

4 à 6 m² par litre.

11. CONDITIONNEMENT

2,5 L - 5 L - 10 L - 15 L

12. CONSERVATION

12 à 15 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

13. QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

14. COMPOSITION

Eau, carbonate de calcium, chaux grasse, pigment minéral blanc, pigments minéraux, latex, cellulose.

15. PRÉCAUTION D'EMPLOI

DANGER : ce produit contient du dihydroxyde de calcium (chaux aérienne) CE 215-137-3. H318 : Provoque des lésions oculaires graves. H315 : Provoque une irritation cutanée. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P280 : Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P305+P351+P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P310 : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. COV : valeur limite UE 2010 Cat. A/c base aqueuse 40 g/l. Ce produit contient maximum 1 g/l.



Édition octobre 2026

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en
France