COLLE PARQUET MULTI-SUPPORTS

Intérieur

COV <1g/L | Sans odeur | Sans solvant | Consommation 1,2 à 1,5 kg/m²

La Colle Parquet Multi-Supports Nature et Harmonie® est une colle prête à l'emploi conçue pour la pose de parquets en intérieur sur chapes, carrelages, bois et dérivés. Son collage élastique associe souplesse, fort pouvoir adhésif et résistance au cisaillement pour accompagner les mouvements du bois tout en assurant une liaison résistante avec le support. Sans eau, sans odeur, sans solvant, sans COV, sans formaldéhyde, sans isocyanate, sans halogène et sans plastifiant, elle offre une consistance pâteuse facile à étaler à la spatule crantée. Son temps de pose d'environ 30 minutes facilite l'ajustement des lames. Très faiblement émissive, classée EMICODE EC1 et A+, elle est compatible avec les systèmes de chauffage et de rafraîchissement par le sol, en neuf comme en rénovation.

1. PROPRIÉTÉS

- Colle parquet prête à l'emploi.
- Pour l'intérieur, en neuf et en rénovation.
- Multi-supports : chapes, carrelages, bois et dérivés.
- Collage élastique associant souplesse et résistance au cisaillement.
- Fort pouvoir adhésif.
- Consistance pâteuse, facile à étaler à la spatule crantée.
- Sans eau, sans solvant ni formaldéhyde.
- Sans isocyanate, sans halogène et sans plastifiant.
- Sans odeur et sans COV.
- Très faibles émissions : EMICODE EC1 et classement A+.
- Durcit sous l'effet de l'humidité de l'air et des supports.
- Compatible avec le chauffage et le rafraîchissement par le sol.
- Pour parquets massifs ou stratifiés, selon les prescriptions du fabricant.
- Dimensions maximales des lames : 20 mm d'épaisseur, 200 mm de largeur et 2 350 mm de longueur.
- Temps de pose et d'ajustement : environ 30 minutes, variable selon la température et l'humidité.

2. SUPPORTS

Chapes, carrelages, bois, panneaux de bois et dérivés. Le support doit être parfaitement plan, lisse, propre, sec, dépoussiéré, exempt de graisse et de toute substance pouvant nuire à l'adhérence. Humidité du support : inférieure à 4 %. Procéder à un ragréage si nécessaire. Il est fortement conseillé de réaliser des essais préalables.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur support absorbant, appliquer une couche de Primaire Spécial Sol Nature et Harmonie®. Sur chape anhydrite, poncer soigneusement, dépoussiérer et appliquer un Primaire Spécial Chape Anhydrite. Entreposer le parquet plusieurs jours dans la pièce pour le stabiliser. Arrêter le chauffage par le sol 48 heures avant la pose et attendre au moins 7 jours avant sa remise en service. Prévoir un joint de dilatation de 10 à 20 mm autour de la pièce.

4. APPLICATION

Température d'application : de 12 °C à 30 °C. Étendre une couche régulière de colle sur le support avec une spatule crantée. Poser le parquet sans attendre dans le lit de colle, puis appuyer fortement. Vérifier le bon transfert de la colle au dos des lames. Si nécessaire, maintenir le parquet sous charge pendant la prise. Temps d'ajustabilité : environ 30 minutes à 25 °C et 50 % d'humidité. Éliminer immédiatement les traces de colle avec une éponge ou un chiffon humide. Respecter les prescriptions du fabricant de parquet.

5. TEINTE

Beige.

6. MATÉRIEL D'APPLICATION

Spatule crantée.

7. DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS

Ne pas diluer. Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

8. TEMPS DE SÉCHAGE

À 20 °C et 50 % d'humidité relative, sollicitation du support possible après 24 heures. Adhérence définitive après environ 48 heures. Ponçage possible après 48 heures. Le temps de séchage varie selon la température et les conditions ambiantes.

9. CONSOMMATION

1,2 à 1,5 kg/m². La consommation varie selon l'épaisseur d'application, l'état et la nature du support ainsi que le revêtement à coller.

10. CONDITIONNEMENT

6 kg - 12 kg - 18 kg.

11. CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

12. QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

13. COMPOSITION

Carbonate de calcium, talc, gypse, polymère, conservateur.

14. PRÉCAUTION D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus à l'égout. Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

Édition octobre 2026

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartiendra à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en France

Nature et Harmonie SARL - 14A rue des frères lumière - 68000 Colmar - Tél. 03 89 30 08 30 - E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr