

ENDUIT MULTI-USAGES

Rebouchage - Lissage - Jointoiement
Collage - Enduit décoratif

Intérieur

Nature
et
Harmonie

COV <1g/L	En poudre	Sans odeur	Sans solvant	Rendement 9 m ² pour 3 kg par mm	Rendement 45 m ² pour 15 kg par mm
--------------	--------------	---------------	-----------------	--	--

L'Enduit multi-usages Nature et Harmonie® est un enduit blanc en poudre à base de gypse, destiné aux murs et plafonds intérieurs. Polyvalent et facile à appliquer, il permet de reboucher, lisser, rattraper les irrégularités, réaliser les joints entre plaques de plâtre, monter des cloisons et coller des panneaux isolants. Il se prête également à la création d'enduits décoratifs, blancs ou teintés dans la masse. Sans retrait au séchage, sans odeur, sans solvant, sans COV, sans adjuvant ni conservateur, il offre une finition microporeuse qui laisse respirer le support. Après séchage complet, il peut être peint, tapissé, ciré ou recouvert d'un enduit décoratif.

1. PROPRIÉTÉS

- Enduit en poudre à base de gypse, à diluer à l'eau.
- Pour murs et plafonds intérieurs.
- Blanc, peut être teinté dans la masse.
- Sans odeur, sans solvant, sans COV ni formaldéhyde.
- Sans adjuvant, sans conservateur ni dioxyde de titane.
- Rebouchage, lissage, jointoiement, collage et décoration.
- Facile à appliquer, sans retrait au séchage.
- Séchage rapide, temps d'ouverture d'environ 2 heures.
- Microporeux, il laisse respirer le support et permet une bonne régulation de l'humidité.
- Comportement au feu : M0.
- Classé A+ pour les émissions dans l'air intérieur.

2. SUPPORTS ET PRÉPARATION

Supports minéraux stables et bien adhérents : brique, enduits à la chaux ou au ciment, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, Fermacell®, béton cellulaire et béton. Le support doit être sain, sec, propre, dépoussiéré et exempt de graisse, de rouille et de suie. Ne pas appliquer sur murs présentant des remontées d'humidité, sur supports friables ni sur panneaux de bois.

3. PRÉPARATION DU PRODUIT

Lissage et finition : 7,5 à 8,5 litres d'eau pour 15 kg ou 1,5 à 1,7 litre pour 3 kg. Rebouchage : environ 6,5 litres d'eau pour 15 kg ou 1,3 litre pour 3 kg. Enduit-colle pour montage de cloisons ou collage d'isolants : environ 5 à 6 litres d'eau pour 15 kg. Dans un récipient propre, verser progressivement la poudre dans l'eau en mélangeant au malaxeur lent (300 tours/minute). Incorporer si nécessaire les pigments préalablement préparés. Laisser reposer environ 10 minutes, puis malaxer à nouveau. Ajuster si nécessaire avec de l'eau propre ou de la poudre. Temps d'ouverture : environ 2 heures après préparation.

4. APPLICATION

Température d'application : de 8 °C à 28 °C. Appliquer à la lisseuse inox ou au couteau à enduire. Sur fond rugueux ou très poreux, travailler en deux passages humide sur humide et attendre le début de la prise. Épaisseur par passage : 2 à 6 mm. Humidifier préalablement les supports très absorbants. Bien ventiler pour favoriser le séchage. Pour un rebouchage important, dépoussiérer et humidifier le support, ne pas dépasser 1 cm par passage. Pour les bandes de joint, garnir la partie amincie des plaques, introduire la bande, l'écraser puis lisser en ajustant la quantité d'enduit. Pour coller des isolants, dépoussiérer les panneaux puis appliquer des bandes d'enduit-colle et des plots adaptés à la planéité du fond (6 à 8 par plaque de liège). Positionner au mur et maroufler énergiquement. Sur fond parfaitement plan, utiliser une lisseuse crantée sur toute la plaque. Pour une finition décorative, étaler une pâte onctueuse, puis structurer à la spatule ou au rouleau à effets. Après séchage complet, l'enduit peut être peint, tapissé, ciré ou recouvert d'un Enduit Intérieur à la Chaux ou d'un Enduit Décoratif à l'Ancienne Nature et Harmonie®.

5. TEINTES

Blanc. Peut être teinté dans la masse avec les Pigments Minéraux Nature et Harmonie®.

6. MATÉRIEL D'APPLICATION

Lisseuse inox ou couteau à enduire. Pour les effets décoratifs : spatule ou rouleau à effets.

7. DILUTION

À l'eau, selon les proportions indiquées au paragraphe 3.

8. NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

9. TEMPS DE SÉCHAGE

Environ 4 à 6 heures, selon la température, l'humidité ambiante et l'épaisseur de l'enduit. Recouvrable après environ 24 heures.

10. RENDEMENT

45 m² pour 15 kg par mm d'épaisseur, 9 m² pour 3 kg par mm d'épaisseur. Le rendement varie selon l'épaisseur appliquée et la nature du support.

11. CONDITIONNEMENT

3 kg - 15 kg.

12. CONSERVATION

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

13. QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

14. COMPOSITION

Amidon, gypse, poudre de marbre, carbonate de calcium, cellulose, chaux, argile, polysaccharides.

15. PRÉCAUTION D'EMPLOI

Protéger impérativement les yeux et les voies respiratoires des poussières lors de la préparation. Tenir hors de portée des enfants et ne pas jeter les résidus à l'égout. Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

Édition octobre 2026

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en
France