JOINT CARRELAGE
Intérieur - Extérieur



Nature et Harmonie

COV <1g/L | En poudre | Sans odeur | Sans solvant | Rendement 2,5 à 7,5 m² pour 5 kg | Rendement 12,5 à 37,5 m² pour 25 kg

Le Joint Carrelage Nature et Harmonie® est un mortier de jointoiement en poudre, conçu pour réaliser des joints de 3 à 12 mm sur sols et murs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Adapté aux faïences, carrelages émaillés et terres cuites de tous formats et de toutes porosités, il accompagne les projets en neuf comme en rénovation, y compris sur balcons et terrasses. Sans odeur, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, il se prépare à l'eau et s'applique facilement à la raclette en caoutchouc. Sa résistance aux températures de -30 °C à +70 °C et sa compatibilité avec les systèmes de chauffage par le sol en font une finition polyvalente. Sa teinte gris clair peut être personnalisée avec les Pigments Minéraux Nature et Harmonie® afin de créer des joints discrets, assortis au carrelage, ou de souligner le dessin de la pose par un contraste de couleur.

1. PROPRIÉTÉS
- Mortier de jointoiement en poudre, à préparer à l'eau.
- Intérieur - extérieur, sols et murs.
- Pour joints de 3 à 12 mm.
- Adapté aux carrelages de tous formats et de toutes porosités.
- Sans odeur, sans solvant, sans COV ni formaldéhyde.
- Gris clair, teintable avec les Pigments Minéraux.
- Permet d'assortir les joints au carrelage ou de créer un effet contrasté.
- Facile à appliquer à la raclette en caoutchouc.
- Compatible avec les systèmes de chauffage par le sol.
- Haute résistance : de -30 °C à +70 °C.
- Durée pratique d'utilisation du mélange : 30 minutes.
- Durcissement : 12 heures. Mise en circulation : 24 heures.
- Classé A+ pour les émissions dans l'air intérieur.

2. SUPPORTS ET PRÉPARATION
Joints de 3 à 12 mm pour faïences, carrelages émaillés et terres cuites de tous formats et de toutes porosités, en intérieur et en extérieur, notamment sur balcons et terrasses. Compatible avec les sols chauffants. L'espace réservé aux joints doit être parfaitement propre, sec et exempt de traces de colle. Nettoyer par grattage si nécessaire.

3. PRÉPARATION DU PRODUIT
Prévoir environ 1 à 1,2 litre d'eau pour 5 kg ou 5 à 6 litres pour 25 kg, dans un récipient propre. Verser progressivement la poudre en mélangeant constamment avec un malaxeur électrique à vitesse lente (500 tours/minute), jusqu'à obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. Durée pratique d'utilisation : 30 minutes après préparation du mélange.

4. APPLICATION
Température d'application : de 8 °C à 35 °C. Ne pas appliquer sur support ensoleillé ni sur sol chauffant en service. Arrêter le chauffage au moins 24 heures avant la mise en uvre. Étaler le mortier en diagonale à l'aide d'une raclette en caoutchouc pour remplir les joints. Enlever l'excédent, puis nettoyer les carreaux avant durcissement des joints avec une éponge humide. Rincer fréquemment l'éponge.

5. TEINTE
Gris clair. Peut être teinté avec les Pigments Minéraux Nature et Harmonie®.

6. MATÉRIEL D'APPLICATION
Raclette en caoutchouc. Éponge humide pour le nettoyage des carreaux.


7. DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS
Préparation et dilution à l'eau. Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

8. TEMPS DE SÉCHAGE
Délai de durcissement : 12 heures. Mise en circulation : 24 heures. Le temps de séchage varie selon la température, l'humidité ambiante, l'épaisseur et la largeur des joints.

9. CONSOMMATION ET RENDEMENT
Consommation : de 0,5 à 1,5 kg/m², selon le format et l'épaisseur des carreaux ainsi que la largeur des joints. Rendement indicatif : 2,5 à 7,5 m² pour 5 kg et 12,5 à 37,5 m² pour 25 kg.

10. CONDITIONNEMENT
5 kg - 25 kg.

11. CONSERVATION
Minimum 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

12. QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR


Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

13. COMPOSITION
Poudre de marbre, chaux, ciment, sable de quartz, hydrofuge, cellulose.

14. PRÉCAUTION D'EMPLOI
DANGER : contient du ciment blanc Portland (CE 266-043-4). H315 : Provoque une irritation cutanée. H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. H318 : Provoque des lésions oculaires graves. H335 : Peut irriter les voies respiratoires. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P261 : Éviter de respirer les poussières. P280 : Porter des gants et des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. P302+P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. P305+P351+P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. P310 : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.



Édition octobre 2026

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartiendra à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en uvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en uvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en France

Nature et Harmonie SARL - 14A rue des frères lumière - 68000 Colmar - Tél. 03 89 30 08 30 - E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr