

MASTIC MULTI-USAGES

Intérieur - Extérieur

Nature
et
Harmonie



Le Mastic Multi-USages Nature et Harmonie® est un mastic blanc et souple, conçu pour les travaux de rebouchage, de calfeutrement, de jointoiement et de collage à l'intérieur comme à l'extérieur. Sans odeur, sans COV, sans solvant, sans silicone et sans phtalate, il associe polyvalence et simplicité d'application. Sa bonne adhérence sur de nombreux supports, notamment le béton, la maçonnerie, les enduits, le bois, le PVC rigide et l'aluminium anodisé, en fait un allié pour les travaux de finition et de rénovation. Sa souplesse lui permet d'accompagner les mouvements des matériaux, tandis que sa résistance précoce à la pluie constitue un atout pour les applications extérieures. Il permet de combler les cavités, fentes et fissures, de réaliser les joints de raccordement autour des portes et fenêtres, entre les murs et les revêtements de sol, ainsi que de coller les plinthes et les panneaux décoratifs muraux. Il contribue à protéger les raccords contre la poussière et l'humidité. Prêt à l'emploi, il s'applique à l'aide d'un pistolet à cartouche et peut être peint pour une finition harmonieuse avec les surfaces environnantes.

1. PROPRIÉTÉS

- Mastic multi-usages blanc.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Capacité de mouvement jusqu'à 25 %.
- Sans odeur, sans solvant, sans silicone et sans phtalate.
- Teneur en COV inférieure à 1 g/L.
- Bonne adhérence sur béton, maçonnerie, enduits, bois, PVC rigide et aluminium anodisé.
- Résistance précoce à la pluie.
- Peut être peint.
- Application possible sur support humide.
- Résistance en service de -25 °C à +80 °C.

2. DOMAINES D'UTILISATION

Bouchage de cavités, fentes et fissures. Calfeutrement entre les dormants de menuiserie et la maçonnerie. Collage de plinthes et de panneaux décoratifs muraux. Réalisation de joints d'étanchéité contre la poussière et l'humidité pour les revêtements de sol. Joints entre les murs et les parquets massifs ou stratifiés, ainsi qu'entre le carrelage et les plinthes.

3. PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces doivent être propres, saines, sèches, dépoussiérées et dégraissées. Sur les surfaces absorbantes, une amorce est recommandée : 1 part de mastic pour 2 parts d'eau.

4. APPLICATION

Appliquer le mastic à l'aide d'un pistolet à cartouche. Température de mise en œuvre comprise entre +5 °C et +30 °C. Largeur du joint comprise entre 5 et 30 mm maximum. Déformation maximale d'environ 25 %.

5. LIMITES D'UTILISATION

Ne pas utiliser sur le bitume ou le goudron, ni en usage sanitaire sur le verre ou l'émail.

6. MATÉRIEL D'APPLICATION

Pistolet à cartouche.

7. TEMPS DE SÉCHAGE

Formation de la peau après environ 10 minutes. Durcissement à raison d'environ 1,5 mm par jour. Ces durées dépendent de la température, de l'hygrométrie et de la quantité de mastic déposée.

8. RENDEMENT

Pour un joint de 5 mm x 5 mm : environ 12 à 15 ml par cartouche de 310 ml. Le rendement dépend des dimensions du joint et des conditions d'application.

9. TEINTE

Blanc. Peut être peint.

10. CONDITIONNEMENT

Cartouche de 310 ml.

11. CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

12. QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

13. COMPOSITION

Polyacrylate en dispersion aqueuse.

Édition octobre 2026

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Fabriqué en
France