



Nature
et
Harmonie

pour un habitat sain et durable

FABRIQUÉ EN FRANCE
ÉCOLOGIQUE
SANS ODEUR
SANS TOXICITÉ

———— LASURE INCOLORE INTÉRIEURE ————
HAUTE RÉSISTANCE

PROPRIÉTÉS : Sans solvant, sans COV et sans formaldéhydes, la Lasure Incolore Intérieure Haute Résistance Nature et Harmonie® est une lasure de finition en phase aqueuse, d'aspect délicatement satiné, formulée pour une protection longue durée de toutes les surfaces en bois intérieures grâce à son excellente résistance à l'abrasion, à l'eau et aux produits ménagers ainsi qu'à sa faible tendance à l'encrassement. Riche en huiles végétales et en agents hydrofuges, cette lasure haute résistance convient aux bois tendres comme aux bois durs, aux résineux, aux feuillus, aux essences tropicales ainsi qu'aux bois thermo chauffés. Fabriquée à partir de matières premières rigoureusement sélectionnées et très facile d'application grâce à sa texture crémeuse sans coulures, la Lasure Incolore Intérieure Haute Résistance Nature et Harmonie® apporte une protection transparente et incolore permettant de conserver durablement le bel aspect naturel du bois. Conforme à la norme EN 71/3 sécurité des jouets et très faiblement émissive, cette lasure a obtenu la note A+ au test ISO 16000.

RENDEMENT PAR COUCHE : Au moins 14 m²/l. Rendement variable selon la nature et la porosité du support.

CONSERVATION : 18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés doivent être déposés dans une déchetterie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique de la Lasure Incolore Intérieure Haute Résistance Nature et Harmonie®.

MODE D'EMPLOI : Bien agiter avant emploi.

Température minimum d'application : 10°C.

Sur support stable, absorbant, propre, sec, dépoussiéré et exempt de taches ainsi que de champignons ou moisissures, appliquer 2 à 3 couches de Lasure Incolore Intérieure Haute Résistance Nature et Harmonie® dans le sens des fibres du bois. Poncer légèrement entre les couches si nécessaire (abrasif très fin) puis dépoussiérer.

Bon à savoir : Sur bois clairs, nous recommandons d'appliquer au préalable l'Imprégnation Spéciale Anti-UV et Stabilisatrice de lignine qui évite la décoloration et le jaunissement des bois clairs.

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, spalter, pinceau, rouleau à poils ras, pistolet.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

DILUTION : Ne pas diluer.

TEMPS DE SÉCHAGE : Hors poussière après environ 30 à 60 min. Recouvrable après 8 à 12 heures. Séchage à cœur après 36 à 72 heures.

COMPOSITION : Alkydes d'huiles végétales en émulsion, eau, cire, conservateur, siccatif sans plomb ni cobalt.

PRÉCAUTION D'EMPLOI : Bien qu'écologique, nous conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et de ne pas jeter les résidus à l'égout. COV : valeur limite UE 2010 Cat A/f base aqueuse : 130 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l.

ISO 16000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fabriquée en
France

Nature et Harmonie SARL

14A rue des frères lumières - 68000 Colmar

Tél. 03 89 30 08 30 - Fax 03 89 30 08 35

E-mail : info@natureetharmonie.fr

www.natureetharmonie.fr

10L